

<b>Moravia</b>	<b>TEKNİK BİLGİ FORMU</b>	Doküman No / Rev. TBF 078 / 00 Tarih 30.06.2011 Sayfa No 1 / 2
----------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------------



**Moravia**  
Marine Coatings

## Morasin-Cop

### Ürün Tanımı

Morasin-Cop çift komponentli, solventsiz epoksi esaslı, çok sağlam polimer yapıya sahip bir kaplama malzemesidir.

### Kullanım Alanı

Bakır bobinlerin izolasyonu ve bakır malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

### Fiziksel Özellikler

<b>Fiziksel Hal</b>	: Macun
<b>Renk</b>	: Koyu Bej
<b>Hacimce Katı Madde (%)</b>	: 98 ±1
<b>Yoğunluk</b>	: 1,70 ±0,05 kg/L

### Uygulama Bilgileri

<b>Karışım oranı (ağırlıkça)</b>	: 3 birim A / 1 birim B
<b>Karışım oranı (hacimce)</b>	: 7 birim A / 3 birim B
<b>Uygulama Metotları</b>	: Spatula
<b>Uygulama Koşulları</b>	: Yüzey sıcaklığı havanın çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır. Ortam iyi havalandırılmalıdır.
<b>Tiner</b>	: İnceltme tavsiye edilmez.

### Yüzey Hazırlığı

Yüzey yağdan arındırılıp su ile temizlenmeli, önceki boya veya vernikler ıslak ya da kuru zımpara ile çıkarılıp yüzey pürüzlendirilmelidir. Sistemden iyi netice alabilmek için yüzey hazırlığının tam olarak yapılması şarttır.

<b>Moravia</b>	<b>TEKNİK BİLGİ FORMU</b>	Doküman No / Rev.	TBF 078 / 00
		Tarih	30.06.2011
		Sayfa No	2 / 2

### Kuruma Süresi

Yüzey Sıcaklığı	Karışım Ömrü ( En fazla )
10°C	90 dakika
23°C	45 dakika
30°C	30 dakika

Yukarıda verilen bilgiler, havalandırmanın iyi olduğu bir ortamda, önerilen uygulama kalınlığında, temiz bir yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır ve yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri; film kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına bağlı olarak; uzayabilir veya kısalabilir.

**Ambalaj Boyutları** : 20 Kg

### **Depolama**

Ürün, yerel yönetmelikler dikkate alınarak depolanmalıdır. Kuru, serin, iyi havalandırılmış ve yüksek ısılarla ve kıvılcım çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.

### **Sağlık ve Güvenlik**

Lütfen ambalaj üzerinde yazılı alınması gerekli önlemlerle ilgili notlara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşulları altında kullanınız. Solvent buharını solumayınız ve içinize çekmeyiniz. Cilt temasından kaçınınız. Cilt üzerine temas halinde, uygun bir temizleyiciyle, sabun ve suyla çıkarınız. Gözle temas halinde gözler hemen yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

**Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Formu'ndan ulaşabilirsiniz.**

**Uyarı:** Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalarından elde edilen değerlere dayanılarak verilmiştir. Ancak, genellikle kontrolümüz dışındaki şartlarda kullanılan boyanın kalitesi haricinde başka bir şey garanti edilememektedir. Yukarıda verilmiş bilgilerin önceden haber vermeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.