

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev. TBF 134 / 00 Tarih 15.11.2021 Sayfa No 1 / 2
----------------	---------------------------	--



Moravia
Marine Coatings

Morapol

Ürün Tanımı

Çift komponentli, solventsiz poliüretan esaslı esnek son kat zemin kaplama boyasıdır. Çizilmeye karşı dirençlidir. Kendiliğinden yayılarak kusursuz bir yüzey oluşturur.

Kullanım Alanı

İlaç, boya, kağıt, tekstil ve gıda fabrikalarının zeminlerinde, kapalı spor salonlarında, depolarda, otoparklarda, hangarlarda ve alışveriş merkezlerinde kullanılabilir.

Fiziksel Özellikler

Fiziksel Hal	: Sıvı
Renk	: Muhtelif
Hacimce Katı Madde (%)	: 100
Yoğunluk	: 1,25 ± 0,05 kg/L
Parlaklık	: Parlak
Esneklik	: Çok iyi

Uygulama Bilgileri

Karışım oranı (ağırlıkça)	: 8,3 birim A / 1,7 birim B
Uygulama Metotları	: Mala, düz rulo, kirpi rulo
Uygulama Koşulları	: Yüzey sıcaklığı havanın çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır. Ortam iyi havalandırılmalıdır.
Tiner	: Tavsiye edilmez.

Ürün uygulandıktan sonra kirpi rulo taranarak boya içerisindeki hava kabarcıkları giderilmelidir. Ürünün tek kat olarak uygulanması tavsiye edilir. İkinci kat uygulanacaksa ilk kat boya kuruduktan sonra pürüzlendirilmelidir.

Uygulama için hava sıcaklığı +10 ve +30 °C arasında olmalıdır.

A ve B komponentleri düşük devirli matkap ile homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır.

	Kuru (µm)	Yaş (µm)	Teorik Yayılma Oranı (m²/Kg)
Önerilen kalınlık	400	400	2,00

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev. TBF 134 / 00 Tarih 15.11.2021 Sayfa No 2 / 2
----------------	---------------------------	--

Yüzey Hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yüzey, ISO 8504 standardına göre değerlendirilmeli ve buna bağlı olarak işlem görmelidir.

Zemin tipine göre önce uygun Moravia astarı kullanıldıktan sonra tatbik edilir.

Kuruma Süresi

Yüzey Sıcaklığı	Karışım Ömrü (En fazla)	Yüzey Kuruması	Sert Kuruma	İkinci Kat Uygulama	
				En Az	En Fazla
10°C	40 dakika	24 saat	5 gün	-	-
23°C	25 dakika	10-12 saat	2 gün	-	-
30°C	10-15 dakika	8-10 saat	1,5 gün	-	-

Yukarıda verilen bilgiler, havalandırmanın iyi olduğu bir ortamda, önerilen uygulama kalınlığında, temiz bir yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır ve yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri; film kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına bağlı olarak; uzayabilir veya kısalabilir.

Ambalaj Boyutları : 20 kg (17,4 Kg Component A & 2.6 Kg Component B)

Depolama

Ürün, yerel yönetmelikler dikkate alınarak depolanmalıdır. Kuru, serin, iyi havalandırılmış ve yüksek ısılara ve kıvılcım çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazılı alınması gerekli önlemlerle ilgili notlara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşulları altında kullanınız. Solvent buharını solumayınız ve içinize çekmeyiniz. Cilt temasından kaçınınız. Cilt üzerine temas halinde, uygun bir temizleyiciyle, sabun ve suyla çıkarınız. Gözle temas halinde gözler hemen yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Formu'ndan ulaşabilirsiniz.

Uyarı: Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalarından elde edilen değerlere dayanılarak verilmiştir. Ancak, genellikle kontrolümüz dışındaki şartlarda kullanılan boyanın kalitesi haricinde başka bir şey garanti edilememektedir. Yukarıda verilmiş bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.