

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev. TBF 064-1 / 02 Tarih 11/08/2017 Sayfa No 1 / 2
----------------	---------------------------	--



Moravia
Marine Coatings

Ventoshopprimer

Ürün Tanımı

Ventoshopprimer çift komponentli, epoksi esaslı, sağlam polimer yapıya sahip mat astar boyadır.

Kullanım Alanı

Kum raspaşı yapılmış çelik yüzeyleri üretim, taşıma ve depolama işlemleri sırasında korumak için kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Fiziksel Hal	: Sıvı
Renk	: Oksit Kırmızı
Hacimce Katı Madde (%)	: 31 ± 2
Yoğunluk	: 1.27 ± 0.03 Kg/L
Parlaklık	: Mat
Esneklik	: İyi

Uygulama Bilgileri

Karışım oranı (ağırlıkça)	: 8,5 birim A / 1,5 birim B
Uygulama Metotları	: Havasız tabanca, havalı tabanca.
Uygulama Koşulları	: Yüzey sıcaklığı havanın çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır. Ortam iyi havalandırılmalıdır.
Tiner	: 159 Epoksi Tiner

Havasız tabanca uygulama bilgisi

Hidrolik basınç (memede)	: 5-7 MPa (150 kp/cm ² 2100 psi)
Meme	: 0,15-0,23 mm (0,015-0,021")
Püskürtme açısı	: 50-95°
Filtre	: Filtrelerin temizliğinden emin olun.

	Kuru (µm)	Yaş (µm)	Teorik Yayılma Oranı (m ² /L)
Önerilen kalınlık	20	74	13,50
Maksimum kalınlık	25	93	10,80

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev. TBF 064-1 / 02 Tarih 11/08/2017 Sayfa No 2 / 2
----------------	---------------------------	--

Yüzey Hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yüzey, ISO 8504 standardına göre değerlendirilmeli ve buna bağlı olarak işlem görmelidir.

Çelik yüzey

Sa 2½ seviyesinde kum raspası (ISO 8501) en uygun temizliktir. Daha fazla bilgi için Moravia bürosuyla irtibata geçiniz.

Kuruma Süresi

Yüzey Sıcaklığı	Karışım Ömrü	İkinci at Uygulama	
		En Az	En Fazla
20°C	24 saat	6 saat	-

Yukarıda verilen bilgiler, havalandırmanın iyi olduğu bir ortamda, önerilen uygulama kalınlığında, temiz bir yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır ve yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri; film kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına bağlı olarak; uzayabilir veya kısalabilir.

Ambalaj Boyutları : 20 Kg

Depolama

Ürün, yerel yönetmelikler dikkate alınarak depolanmalıdır. Kuru, serin, iyi havalandırılmış ve yüksek ısılarla ve kıvılcım çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazılı alınması gerekli önlemlerle ilgili notlara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşulları altında kullanınız. Solvent buharını solumayınız ve içinize çekmeyiniz. Cilt temasından kaçınınız. Cilt üzerine temas halinde, uygun bir temizleyiciyle, sabun ve suyla çıkarınız. Gözle temas halinde gözler hemen yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Formu'ndan ulaşabilirsiniz.

Uyarı: Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalarından elde edilen değerlere dayanılarak verilmiştir. Ancak, genellikle kontrolümüz dışındaki şartlarda kullanılan boyanın kalitesi haricinde başka bir şey garanti edilememektedir. Yukarıda verilmiş bilgilerin önceden haber vermeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.