

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev. TBF 086 / 03 Tarih 20.10.2021 Sayfa No 1 / 2
----------------	---------------------------	--



Moravia
Marine Coatings

Morapox Uniprimer

Ürün Tanımı

Morapox Uniprimer iki komponentli, hızlı kuruyan, hacimce yüksek katı madde miktarına sahip ve yüksek kalınlıkta uygulanabilen poliamin kürlenmeli epoksi astardır. Çinko fosfat ihtiva eder, korozif ortamlarda etkili koruma sağlar.

Kullanım Alanı

Gemi sanayinde su altı ve su üstü alanlarda, çelik ve beton yüzeylerde çabuk kuruyan astar veya arakat olarak kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Fiziksel Hal	: Sıvı
Renk	: Gri, Oksit Kırmızı, Beyaz
Hacimce Katı Madde (%)	: 74 ±2
Yoğunluk	: 1,50 ±0,05 kg/L
Parlaklık	: Mat
VOC	: 238 g/L
Esneklik	: İyi

Uygulama Bilgileri

Karışım oranı (hacimce)	: 8,5 birim A / 1,5 birim B
Uygulama Metotları	: Havasız tabanca, havalı tabanca, fırça (kestirme ve rötuş)
Uygulama Koşulları	: Yüzey sıcaklığı havanın çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır. Ortam iyi havalandırılmalıdır.
Tiner	: Moravia 159 Tiner

Havasız tabanca uygulama bilgisi

Hidrolik basınç (memede)	: 15 MPa (150 kp/cm ² 2100 psi)
Meme	: 0,43-0,53 mm (0,017-0,021")
Püskürtme açısı	: 40-80°
Filtre	: Filtrelerin temizliğinden emin olun.

	Kuru (µm)	Yaş (µm)	Teorik Yayılma Oranı (m²/L)
Önerilen kalınlık	125	170	5,92
Maksimum kalınlık	250	340	2,96

Moravia	TEKNİK BİLGİ FORMU	Doküman No / Rev. TBF 086 / 03 Tarih 20.10.2021 Sayfa No 2 / 2
----------------	---------------------------	--

Yüzey Hazırlığı

Tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Yüzey, ISO 8504 standardına göre değerlendirilmeli ve buna bağlı olarak işlem görmelidir.

Çelik yüzey

Sa 2½ seviyesinde kum raspası (ISO 8501) en uygun temizliktir. Ancak ortam şartlarına bağlı olarak en az St 2 seviyesinde mekanik yüzey temizliği de (ISO 8501) kabul edilebilir.

Boyalı yüzey

Yüzey daha önceden astar veya shopprimer (ön imalat astarı) ile boyanmış ise bir sonraki kat uygulaması için boya filminin temiz, hasarsız, kuru ve Moravia enspektörü tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için Moravia bürosuyla irtibata geçiniz.

Kuruma Süresi

Yüzey Sıcaklığı	Karışım Ömrü (En fazla)	Yüzey Kuruması	Tam Kurlenme	İkinci Kat Uygulama	
				En Az	En Fazla
5°C	12 saat	8 saat	14 gün	8 saat	-
23°C	5 saat	2,5 saat	7 gün	3 saat	-
30°C	3 saat	1,5 saat	4 gün	2 saat	-

Yukarıda verilen bilgiler, havalandırmanın iyi olduğu bir ortamda, önerilen uygulama kalınlığında, temiz bir yüzey üzerine bir kat uygulama varsayımları esasına göre hazırlanmıştır ve yalnızca ana hatlarını belirtir niteliktedir. Gerçekleşen kuruma süre ve süreleri; film kalınlığına, havalandırmaya, yüzeyde var olan boya sistemine, boyanın geçirdiği işlemlere ve mekanik dayanıklılığına bağlı olarak; uzayabilir veya kısalabilir. Katlar arası en iyi yapışmanın sağlanması için boya uygulamasının bir önceki kat tam kurlenmeden yapılması gereklidir.

Ambalaj Boyutları : 20 Kg, 20 L

Depolama

Ürün, yerel yönetmelikler dikkate alınarak depolanmalıdır. Kuru, serin, iyi havalandırılmış ve yüksek ısılarla ve kıvılcım çıkma olasılığına maruz kalmayan depolarda saklanmalıdır. Ambalaj kapakları sıkıca kapatılmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazılı alınması gerekli önlemlerle ilgili notlara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşulları altında kullanınız. Solvent buharını solumayınız ve içinize çekmeyiniz. Cilt temasından kaçınınız. Cilt üzerine temas halinde, uygun bir temizleyiciyle, sabun ve suyla çıkarınız. Gözle temas halinde gözler hemen yıkanmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

Gerektiğinde kullanmak üzere, ürünlerin sağlık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Formu'ndan ulaşabilirsiniz.

Uyarı: Yukarıdaki bilgiler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalarından elde edilen değerlere dayanılarak verilmiştir. Ancak, genellikle kontrolümüz dışındaki şartlarda kullanılan boyanın kalitesi haricinde başka bir şey garanti edilememektedir. Yukarıda verilmiş bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.